

Технический лист №6.11 Версия от 02.2016г.

Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27

ТУ 5775-039-72746455-2010

Описание продукции:

Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ № 27 представляет собой многокомпонентную однородную массу, состоящую из битума, минерального волокна, минеральных наполнителей, растворителя и технологических добавок.

Область применения:

Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ № 27 предназначена для приклеивания плит из экструзионного пенополистирола к битумным, битумно-полимерным изоляционным материалам, а также к бетонным поверхностям в системах изоляции фундаментов.

Расход: при нанесении полосами 0,6-1 кг/м², при нанесении точками 0,5-0,8 кг/м².

При укладке плит на гидроизоляционный слой, имеющий в качестве защитного слоя пленку, её требуется удалить при помощи пропановой горелки.



Основные физико-механические характеристики:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|
| Прочность сцепления с основанием, МПа: - с бетоном - с металлом | МПа | не менее | 0,1 0,1 | ГОСТ 26589-94 |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м | кН/м | не менее | 0,1 | - - |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | % | не менее | 80-90 | ГОСТ 31939-2012 |
| Вязкость при 23±2°C | мм | - | 25-35 | По ТУ 5775-039-72746455-2010 с изм. 1 |
| Теплостойкость | °C | не менее | 90 | ГОСТ 26589-94 |

Производство работ:

Согласно «Руководству по гидроизоляции подземных сооружений Корпорации ТехноНИКОЛЬ».

Диапазон температур применения от -10°C до +40°C. При температуре ниже +5°C выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы производить в хорошо проветриваемых помещениях.

Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре от -20°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

Транспортировка:

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

Сведения об упаковке:

Металлические евроведра по 10 л и 20 л.