

Группа	Покрытие	Толщина основы (мм)	Толщина полимерного покрытия (мкм)	МЗП (г/м2)	Покрытие обратной стороны	Гарантия на технические характеристики	Гарантия на сохранность внешнего вида
Premium	Quarzit	0,5	55	ZA265	TwinColor	50	35
	Quarzit Lite		25			30	15
	Velur <sup>s</sup>		35			25	15
	Atlas <sup>s</sup>		25			25	15
	Quarzit Pro Matt		50			50	35
Стальной бархат		0,5	25-30	Z180	Эпоксидная Серая	25	10
GreenCoat® PURAL®, GreenCoat®PURAL MATT®		0,5	50	Z275	Эпоксидная Серая	30	20
Satin Matt		0,5	35	Z180	Эпоксидная	20	10
Standart +	Drap <sup>s</sup>	0,45	25	Z140	Эпоксидная Серая	20	10
	Satin <sup>s</sup>	0,5					
Design	Safari <sup>s</sup>	0,45	30	Z140	TwinColor	20	10
	Colority®Print			Z140	TwinColor		
	Colority®Print dp			30/30	Z140		
Optima	Полиэстер PE	0,4 / 0,35	25	Z100	Эпоксидная Серая	2	2
	Полиэстер PE	0,45	25	Z100	Эпоксидная Серая	10	5
	Полиэстер PE	0,8 / 0,7	25	Z100	Эпоксидная Серая	10	10
	Полиэстер PE двс	0,45	25/25	Z140	-	10	5
	PE Matt	0,45 / 0,4			Эпоксидная Серая	2	2
Цинк ( Zn)		0,35/0,4/0,45/ 0,5/0,55	-	Zn 80-140	-	6 месяцев	-
		0,7/0,8/0,9	-	Zn 140-180	-	6 месяцев	-