ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 119212/004 от 18 января 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 119212 от 1 декабря 2022 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: Т 632 НР 777

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)
9	40,02

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм: Толщина	Размеры, мм: Ширина	Масса, мм: Нетто	Масса, мм: Брутто	Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны	Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны
1	3	2300367/914		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,505	4,63	938	1	1	НО	ПЭ	24	12	RAL7016мороз/1015/серый
2	3	2300368/914		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,48	4,605	938	1	1	НО	ПЭ	24	12	RAL7016мороз/1015/серый
3	3	2300360/34513		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,31	4,44	919	1	1	НО	ПЭ	26	11	RAL7016мороз/1015/серый
4	3	2300361/34513		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,285	4,415	915	1	1	НО	ПЭ	26	11	RAL7016мороз/1015/серый
5	3	2300362/34415		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,26	4,38	908	1	1	НО	ПЭ	24	12	RAL7016мороз/1015/серый
6	3	2300363/34415		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,25	4,365	907	1	1	НО	ПЭ	24	12	RAL7016мороз/1015/серый
7	3	2300364/34415		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,225	4,35	904	1	1	НО	ПЭ	24	12	RAL7016мороз/1015/серый
8	3	2300365/34385		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,265	4,385	907	1	1	НО	ПЭ	25	12	RAL7016мороз/1015/серый
9	3	2300366/34385		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,325	4,45	923	1	1	НО	ПЭ	25	12	RAL7016мороз/1015/серый

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Наличие защитной пленки
1,5	7	10	Н	0	100	3		180	Ц	351,99	269,03	36,38	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	3		180	Ц	351,99	269,03	36,38	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,5		180	Ц	352,93	263,05	33,7	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,5		180	Ц	352,93	263,05	33,7	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,9		180	Ц	356,92	282,2	37,26	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,9		180	Ц	356,92	282,2	37,26	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,9		180	Ц	356,92	282,2	37,26	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,9		180	Ц	358,7	279,29	35,41	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,9		180	Ц	358,7	279,29	35,41	Нет

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017

Лаборант ИЛ: (Беляева О. Н.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 1

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (ЖЗ),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"