ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 120135/006 от 19 января 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 120135 от 12 декабря 2022 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: О 448 СР 777

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)
9	40,275

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм: Толщина	Размеры, мм: Ширина	Масса, мм: Нетто	Масса, мм: Брутто	Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны	Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны
1	3	2300449/750		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,385	4,51	1 056	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый
2	3	2300450/35035		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,215	4,335	1 011	I	1	НО	ПЭ	26	6	RAL7024мороз/серый
3	3	2300445/33558		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,44	4,575	1 074	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый
4	3	2300447/735		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,385	4,52	1 053	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый
5	3	2300448/750		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,41	4,535	1 063	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый
6	3	2300451/35035		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,205	4,34	1 011	I	1	НО	ПЭ	26	6	RAL7024мороз/серый
7	3	2300442/35470		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,2	4,32	1 023	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый
8	3	2300444/33558		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,47	4,595	1 080	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый
9	3	2300446/735		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,42	4,545	1 062	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Наличие защитной пленки
1	7	10	Н	0	100	2,7		100	Ц	360,6	271,78	32,13	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,7		100	Ц	375,35	300,06	31,63	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,7		100	Ц	349,75	265,07	31,66	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,6		100	Ц	376,57	293,76	32,63	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,7		100	Ц	360,6	271,78	32,13	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,7		100	Ц	375,35	300,06	31,63	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,6		100	Ц	366,8	292,15	31,86	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,7		100	Ц	349,75	265,07	31,66	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,6		100	Ц	376,57	293,76	32,63	Нет

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017

Лаборант ИЛ: (Беляева О. Н.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 1

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (ЖЗ),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"