ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 120135/007 от 24 января 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 120135 от 12 декабря 2022 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: В 032 ТМ 190

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)
10	43,92

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм: Толщина	Размеры, мм: Ширина	Масса, мм: Нетто	Масса, мм: Брутто	Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны	Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны
1	4	2300656/753		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,4	4,54	1 063	I	1	НО	ПЭ	25	5	RAL8017мороз/серый
2	4	2300657/753		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,39	4,515	1 063	I	1	НО	ПЭ	25	5	RAL8017мороз/серый
3	4	2300658/753		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,415	4,545	1 067	I	1	НО	ПЭ	25	5	RAL8017мороз/серый
4	4	2300661/1710		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,38	4,51	1 058	I	1	НО	ПЭ	24	5	RAL8017мороз/серый
5	4	2300653/1339		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,375	4,505	1 047	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL8017мороз/серый
6	1	2300647/1349		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,095	4,21	994	I	1	НО	ПЭ	27	5	RAL7004мороз/серый
7	1	2300648/35445		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,215	4,34	1 027	I	1	НО	ПЭ	26	5	RAL7004мороз/серый
8	1	2300649/35445		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,23	4,35	1 031	I	1	НО	ПЭ	26	5	RAL7004мороз/серый
9	1	2300645/1349		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,08	4,195	991	I	1	НО	ПЭ	27	5	RAL7004мороз/серый
10	1	2300646/1349		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,09	4,21	991	I	1	НО	ПЭ	27	5	RAL7004мороз/серый

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Наличие защитной пленки
1	7	10	Н	0	100	3,7		100	Ц	360,02	260,8	34,75	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,7		100	Ц	360,02	260,8	34,75	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,7		100	Ц	360,02	260,8	34,75	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,8		100	Ц	363,09	259,34	34,5	Нет
1	7	10	Н	0	100	4,3		100	Ц	352,01	263,82	34,38	Нет
1	7	10	F	0	100	2,1		100	Ц	383,87	299,69	35,25	Нет
1	7	10	F	0	100	2,4		100	Ц	363,84	288,69	37,64	Нет
1	7	10	F	0	100	2,4		100	Ц	363,84	288,69	37,64	Нет
1	7	10	F	0	100	2,1		100	Ц	383,87	299,69	35,25	Нет
1	7	10	F	0	100	2,1		100	Ц	383,87	299,69	35,25	Нет

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017

Лаборант ИЛ: (Плясова А. И.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 3

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (ЖЗ),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"