ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 121110/004 от 3 февраля 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 121110 от 16 января 2023 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: В 731 КВ 790

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)
9	42,3

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм: Толщина	Размеры, мм: Ширина	Масса, мм: Нетто	Масса, мм: Брутто	Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны	Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны
1	5	2301150/2873		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,5	4,615	1 092	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL9005мороз/серый
2	5	2301148/2875		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,53	4,655	1 083	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL9005мороз/серый
3	5	2301140/2871		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,375	4,505	1 050	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL9005мороз/серый
4	5	2301141/2869		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,455	4,585	1 078	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL9005мороз/серый
5	5	2301149/2873		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,515	4,64	1 098	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL9005мороз/серый
6	4	2301103/1707		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,64	4,76	1 113	I	1	НО	ПЭ	24	6	RAL8017мороз/серый
7	4	2301107/1347		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,775	4,905	1 152	I	1	НО	ПЭ	24	6	RAL8017мороз/серый
8	4	2301110/1851		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,695	4,82	1 138	I	1	НО	ПЭ	24	6	RAL8017мороз/серый
9	4	2301111/1851		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,69	4,815	1 136	I	1	НО	ПЭ	24	6	RAL8017мороз/серый

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Наличие зищитной пленки
1	7	10	Н	0	100	2,9		100	Ц	361,72	276,58	38,75	Нет
1	7	10	Н	0	100	3		100	Ц	360,89	278,25	35	Нет
1	7	10	F	0	100	2,8		100	Ц	364,4	275,27	34,88	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,2		100	Ц	358,39	259,98	34,38	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,9		100	Ц	361,72	276,58	38,75	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,8		100	Ц	363,05	261,35	36,38	Нет
1	7	10	Н	0	100	4		100	Ц	373,91	299,68	34,63	Нет
1	7	10	Н	0	100	4,1		100	Ц	348,35	246,54	35,13	Нет
1	7	10	Н	0	100	4,1		100	Ц	348,35	246,54	35,13	Нет

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017

Лаборант ИЛ: (Плясова А. И.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 3

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (ЖЗ),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"