ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 121882/003 от 10 марта 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 121882 от 9 февраля 2023 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: Н 775 ВР 790

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм: Толщина	Размеры, мм: Ширина	Масса, мм: Нетто	Масса, мм: Брутто	Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны	Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны
1	2	2302722/6380		ТУ-087012-01-6378 0832-2023	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,35	1 250	5,755		1 726	I	1	НО	ПЭ	16	6	RAL5005/серый
2	2	2302724/6385		ТУ-087012-01-6378 0832-2023	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,35	1 250	5,75		1 734	I	1	НО	ПЭ	16	6	RAL5005/серый
3	5	2302573/6350		ТУ-087012-01-6378 0832-2023	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,35	1 250	5,56		1 671	I	1	НО	ПЭ	19	6	RAL7024/серый
4	5	2302574/6350		ТУ-087012-01-6378 0832-2023	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,35	1 250	5,535		1 664	I	1	НО	ПЭ	19	6	RAL7024/серый

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Наличие зищитной пленки
1		10	F	0	100	25	0,76	60	Ц	369,64	274,1	31,5	Нет
1		10	F	0	100	26	0,66	60	Ц	361,83	269,27	32,25	Нет
1		10	F	0	100	30	0,43	60	Ц	358,27	278,2	30,5	Нет
1		10	F	0	100	30	0,43	60	Ц	358,27	278,2	30,5	Нет

Указанная в сертификате продукция соответствует
ТУ-087012-01-63780832-2023

Лаборант ИЛ: (Беляева О. Н.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 1

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (Ж3),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"