ООО «ТехИнвестСтрой»

Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 123311-001/1 от 24 марта 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ ООО "ПО "Металлист" / 123311 от 23 марта 2023 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто М 546 КЕ 790

Наименование продукции: ПРОКАТ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ В РУЛОНАХ

Кол-во товара шт.	Общий вес (тн)
6	42,53

№ п/п	№ позиции в заказе	№ партии	Стандарт поставки	Марка стали	Марка проката	Категория точности	Вид кромки	Узор кристаллизации	Группа отделки поверхности	Размер, мм		Тип покрытия	Класс покрытия	Способ консервации	Масса, тн	
										Толщина	Ширина				Нетто	Брутто
1	2	34124/00516319	ГОСТ 14918-2020	08пс	03	Б	НО	М	У	0,9	1 250	Ц	80	ПС	7	7,085
2	2	2740/00519064	ГОСТ 14918-2020	08пс	03	Б	НО	М	У	0,9	1 250	Ц	80	ПС	6,96	7,05
3	2	2739/00519064	ГОСТ 14918-2020	08пс	03	Б	НО	М	У	0,9	1 250	Ц	80	ПС	7,03	7,125
4	2	2741/00519189	ГОСТ 14918-2020	08пс	03	Б	НО	М	У	0,9	1 250	Ц	80	ПС	7,03	7,12
5	2	2742/00519189	ГОСТ 14918-2020	08пс	03	Б	НО	М	У	0,9	1 250	Ц	80	ПС	7,055	7,15
6	2	2737/00518606	ГОСТ 14918-2020	08пс	03	Б	НО	М	У	0,9	1 250	Ц	80	ПС	6,9	7

№ п/п	№ плавки	Химический состав основы (х/к)									Прочность сцепления покрытия на изгиб 180° (отсутствие отслоения)	Механические свойства		
		C	Si	S	P	Al	Cr	Ni	Cu	Fe		Врем. сопр., Н/мм2	Предел тек., Н/мм2	Отн.удл. (%)
1	2273180	0,04	0,017	0,014	0,009	0,044	0,03	0,01	0,02	ост	отсутствует	348,09	259,17	38,53
2	2350136	0,04	0,018	0,016	0,009	0,037	0,03	0,03	0,05	ост	отсутствует	346,67	263,56	39,11
3	2350136	0,04	0,018	0,016	0,009	0,037	0,03	0,03	0,05	ост	отсутствует	346,67	263,56	39,11
4	2350136	0,04	0,018	0,016	0,009	0,037	0,03	0,03	0,05	ост	отсутствует	346,7	263,59	39,14
5	2350136	0,04	0,018	0,016	0,009	0,037	0,03	0,03	0,05	ост	отсутствует	346,7	263,59	39,14
6	2275265	0,04	0,014	0,019	0,014	0,038	0,04	0,02	0,04	ост	отсутствует	346,71	263,6	39,15

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 14918-2020

Лаборант: (Изотова Ольга)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 7

Внимание:
1. ГОСТ 14918 2020 предписывает при транспортировки горячеоцинкованного проката исключить контакт поверхности проката с влагой.
2. В соответствии с ГОСТ 15150-69 металлопродукцию следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха меньше, чем на открытом воздухе.
3. Не допускается совместное хранение горячеоцинкованного проката и химически активных веществ.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"