ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 119198/016 от 26 января 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 119198 от 1 января 2023 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: В 752 КВ 790

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм: Толщина	Размеры, мм: Ширина	Масса, мм: Нетто	Масса, мм: Брутто	Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны	Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны
1	3	2300737/34413		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,23		901	I	1	НО	ПЭ	25	12	RAL7024мороз/1015/серый
2	3	2300738/34413		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,215		900	I	1	НО	ПЭ	25	12	RAL7024мороз/1015/серый
3	3	2300739/34413		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,13		884	I	1	НО	ПЭ	25	12	RAL7024мороз/1015/серый
4	3	2300735/34421		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,21		901	I	1	НО	ПЭ	25	11	RAL7024мороз/1015/серый
5	3	2300736/34421		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,155		888	I	1	НО	ПЭ	25	11	RAL7024мороз/1015/серый
6	3	2300734/34421		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,23		904	I	1	НО	ПЭ	25	11	RAL7024мороз/1015/серый
7	3	2300733/909		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,525		954	I	1	НО	ПЭ	24	11	RAL7024мороз/1015/серый
8	3	2300731/909		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,575		961	I	1	НО	ПЭ	24	11	RAL7024мороз/1015/серый
9	3	2300732/909		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,545		961	I	1	НО	ПЭ	24	11	RAL7024мороз/1015/серый

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Наличие зищитной пленки
1	7	10	Н	0	100	3		180	Ц	357,64	278,61	32,67	Нет
1	7	10	Н	0	100	3		180	Ц	357,64	278,61	32,67	Нет
1	7	10	Н	0	100	3		180	Ц	357,64	278,61	32,67	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,1		180	Ц	355,55	275,35	32,96	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,1		180	Ц	355,55	275,35	32,96	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,1		180	Ц	355,55	275,35	32,96	Нет
1	7	10	Н	0	100	3		180	Ц	334,73	235,44	39	Нет
1	7	10	Н	0	100	3		180	Ц	334,73	235,44	39	Нет
1	7	10	Н	0	100	3		180	Ц	334,73	235,44	39	Нет

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017

Лаборант ИЛ: (Беляева О. Н.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 1

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (ЖЗ),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"